

G2™

INTELLIGENT POLYMEER ZAND

GATOR SAND XP G2 POLYMEER VOEGZAND

Voor voegvoegen tot 10 cm
op drainerende toepassingen

IDEAAL VOOR

- Privé en commercieel gebruik
- Drainerende ondergronden.
- Gebakken steen, natuursteen, kinderkoppen, keramiek en beton producten
- Terrassen, looppaden, opritten, pleinen, rondom zwembaden en verkeersgebieden.

EIGENSCHAPPEN

- Geen stof, geen sluier, geen bladblazer nodig, eenmaal bewateren
- Snellere installatietijd
- **Drainerende toepassingen**, Beschermd tegen regen 15 minuten na bewatering
- Te gebruiken boven **0°C**
- Kan gebruikt worden op stenen met onechte voegen
- Waterbestendige zak 20 kg
- 15 jaar beperkte garantie*



Voorkom
Onkruid



Voorkom
Mieren



Voorkom
Erosie



BESCHIKBARE KLEUREN



Beige

Antraciet

Ivoor

Zwart

**RAPID SET
TECHNOLOGY**
REGEN VEILIG NA 15 MINUTEN

AllianceGator.com


4 EENVOUDIGE STAPPEN OM GATOR SAND XP G2 TE VERWERKEN

1



Verspreid het GATOR SAND XP G2 zand over de bestrating en veeg het uit met een harde bezem. Zorg ervoor dat de voegen volledig worden gevuld met GATOR SAND XP G2. Let er ook op dat er geen andere materialen in de voegen terecht komen. Een restlaagje Gator XP G2 op het oppervlak helpt, tijdens het aantrillen, bij het goed compacteren van de Gator XP G2 in de voeg. Voor bepaalde stenen raden we aan eerst al het Gator XP G2 van het oppervlak te **vegen**, voordat u een trilapparaat gebruikt. Controleer hiervoor de handleiding van de producent van de stenen.

2



Gebruik bij voorkeur een roltriller of trilplaat met een rubbermat om de Gator XP G2 in de voegen te trillen. Voegdiepte, moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van de bestrating of tot de onderkant van een facet gevoegd worden, anders kan erosie optreden. Tril in meerdere richtingen om er zeker van te zijn dat er geen lucht of holle ruimtes in de voegen zitten. Herhaal, indien nodig, stap 1 en 2. Voor keramische tegels raden we aan een voegenroller te gebruiken, of compacteer door te kloppen met een rubber hamer, het zand goed in de voegen. Vooral bij smalle voegen is goed compacteren belangrijk.



3



Veeg achtergebleven restmateriaal van het oppervlak. Eerst met een harde bezem, daarna met een zachte. Let er hierbij op dat de voeg ca. 3 mm onder de rand van de bestrating blijft.

4



Bewater het oppervlak minimaal 30 seconden per 3 m², of totdat de voegen geen water meer opnemen en het water op de bestrating en de polymeervoegen blijft staan. Begin hierbij bij het laagste gedeelte van de bestrating. Wanneer het hele oppervlak bewaterd is, verwijdert u eventueel achtergebleven materiaal. Zet de sproeikop in de 'douche' stand.

VOOR BESTRATINGEN MET EEN DRAINERENDE ONDERGROND (BELANGRIJKE TIPS)

- A** Voordat u Gator XP G2 installeert, kijk altijd eerst op AllianceGator.com voor het laatste Technisch Data Sheet (TDS).
- B** Gator XP G2 kan op een zandbed boven op een waterdichte ondergrond geïnstalleerd worden.
- C** De bovenkant en de zijkant van de bestrating dient compleet droog te zijn. Installeer Gator XP G2 niet als het oppervlak vochtig of nat is. Het polymeer bindmiddel activeert met water dus zal direct plakken aan een nat of vochtig oppervlak.
- D** Ook de voegen tussen de stenen dienen goed droog te zijn. Zeker smalle voegen kunnen dan niet goed compact gevuld worden, wat belangrijk is voor een goede werking van het Gator XP G2.
- E** De temperatuur moet boven het vriespunt zijn en na installatie dient het minimaal 15 minuten niet te regenen.
- F** Voor alle oppervlaktes bevelen we aan deze op afschot te leggen voor een optimale waterafvoer en doorvoer (minimaal 1 cm per m1).
- G** De zwembad rand niet voegen met Gator XP G2. Voor de bestrating rond het zwembad, kan dit wel.

- H** Over asfalt is Gator XP G2 niet te gebruiken.
 - I** Gator XP G2 voegdiepte, moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van de bestrating of tot de onderkant van een facet, gevoegd worden anders kan erosie optreden. De uitgeharde voeg moet nooit in direct contact met voet verkeer of banden komen.
 - J** Voor gecoate tegels of tegels met een grove structuur, raden we aan al het Gator XP G2 van de bestrating te vegen, voordat u een trilplaat gebruikt.
 - K** Voorkom kalk vlekken in de voeg, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de bestrating
 - L** Ongeschikt voor niet-gerectificeerde tegels
 - M** Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil
- Belangrijk:** Gator XP G2 kan aangebracht worden bij tegels die gelegd zijn op een fijn granulaat zodat het fijne voegzand niet door de ondergrond lekt. Breng Gator XP G2 niet aan wanneer de stenen direct op een grof granulaat, met grote holtes, zijn geïnstalleerd.

DEKING

Per zak van 20 kg Steen 60 mm dik	SMALLE VOEGEN 3 mm tot 10 mm	BREDE VOEGEN 15 mm tot 25 mm
Beige, Antraciet, Ivoor	5-6 m ²	2-3 m ²
Zwart	4-5 m ²	1,6-2,4 m ²

15 JAAR
BEPERKTE GARANTIE
VOOR PRIVÉ GEBRUIK

AllianceGator.com

GEMAAKT IN CANADA 20220381